サビロン C

環境配慮適合性表示（(社)日本塗料工業会の分類による）

B1:弱溶剤塗料	B3:鉛・クロムフリー塗料	

1. 塗料系

アルキド樹脂系下塗り／一液形／常乾

2. 特徴

1）合成樹脂系の一般さび止め塗料です。
2）速乾性で付着性に優れています。
3）塗装作業性に優れています。
4）エチルベンゼンを微量含有していますが、
　特定化学物質障害予防規則は適用されません。

3. 用途

一般鉄骨類

4. 塗料性状

色	グレー、赤さび
密度 （g/cm^3）	1.59（赤さび）
引火点 （℃）	41.5
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法に基づく表示	ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
有機溶剤予防規則	第3種有機溶剤
消防法区分	指定可燃物
荷姿	20 kg

＊上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、 色やﾛｯﾄ等により若干の変動があります。

5. 乾燥時間

温度		5℃	20℃	30℃
乾燥時間	指触	1時間	20分	10分
	半硬化	7時間	3時間	2時間
塗装間隔	最短	30時間	16時間	12時間
	最長	90日	90日	90日

6. 塗装条件

塗装方法	ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	ｴｱｽﾌﾟﾚｰ	ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｰ
気象	温度5℃以上　湿度85%以下		
素地調整	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ、ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ、ｽｸﾚｰﾊﾟｰなどでさび、黒皮をできるだけ除去し、油脂、ｸﾞﾘｰｽなどはﾍﾟｲﾝﾄｼﾝﾅｰで清掃する。		
希釈ｼﾝﾅｰ	ペイントシンナー		
希釈率	0～10 %	5～20 %	5～15 %
標準使用量	100 g/㎡	140 g/㎡	
標準膜厚	（Wet）55 μm　（Dry）30 μm		
標準塗装回数	1 回		

＊1 標準使用量は、一般的な塗装ロスを考慮して、次のように計算しています。経験値がある場合は修正して下さい。
　ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ塗装 ： 理論塗布量（計算値） × 1.2
　ｽﾌﾟﾚｰ塗装　 ： 理論塗布量（計算値） × 1.7

＊2 標準Wet膜厚は、希釈ｼﾝﾅｰを含んでいません。

7. 適用上塗り

サンホークマリン各種
ネオカナエスーパー
カナエシルバー

8. 使用上の注意

1）保管する場合は皮張り防止のため、空気に接触しないように密封して保管し早めに使用して下さい。
2）自然発火や引火の危険性があるので、塗料の付着したｳｴｽや塗料ｶｽ、ｽﾌﾟﾚｰﾀﾞｽﾄ等は、すぐに焼却するか、廃棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
3）塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
4）その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
5）詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
6）製品の改良により内容を変更する場合があります。

カナエ塗料株式會社
http://www.kanaepaint.co.jp
本社　〒538-0044　大阪市鶴見区放出東1-6-13
TEL (06) 6961-2263　FAX (06) 6963-0085