

NEW CCP

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

D6: 防汚塗料

1. 塗料系

特殊合成樹脂系防汚塗料

2. 特徴

- 1) コストパフォーマンスに優れ、安定した防汚性を発揮します。
- 2) 各種色相をラインナップしています。
- 3) ハケ・ローラーでの作業性が非常に良好です。

3. 用途

船舶外板船底用(防汚)

4. 塗料性状

色	レッド、ブルー、ブラック
密度 (g/cm ³)	1.67(レッド)
引火点 (°C)	27
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法に基づく表示	キシレン、トルエン エチルベンゼン
有機溶剤予防規則	第2種有機溶剤
消防法区分	第2石油類
荷姿	20kg、4kg、2kg

* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロット等により若干の変動があります。

5. 乾燥時間

温度		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	40分	30分	20分
	半硬化	6時間	4時間	3時間
塗装間隔	最短	5時間	5時間	3時間
	最長	—	—	—

6. 塗装条件

塗装方法	ハケ、ローラー	エアレススプレー
気象	湿度85%以下	
素地調整	清水にて高圧水洗を行い、良く乾燥した後下地調整を行って下さい。	
希釈シンナー	カナエ船舶シンナー	
希釈率	0~3%	0~3%
標準使用量	180g/m ²	210g/m ²
標準膜厚	(Wet) 100 μm (Dry) 50 μm	
標準塗装回数	1~2 回	

*1 標準使用量は、ロスを考慮し次のように計算しています。

ただし、この倍率は被塗物形状等によって変わりますので、経験値がある場合は修正して下さい。

ハケ・ローラー塗装：理論塗布量 × 1.2

スプレー塗装：理論塗布量 × 1.7

*2 標準Wet膜厚は、希釈シンナーを含んでいません。

7. 適用下塗り

FRCプライマー

8. 使用上の注意

- 1) 希釈シンナーは必ず専用シンナーを使用して下さい。
- 2) 換気、火気には充分注意して下さい。
- 3) 使用前に十分攪拌して下さい。
- 4) 屋外の塗装では、スプレーミストの飛散に注意下さい。
- 5) 被塗面の水洗、乾燥、下地処理を十分行なって下さい。
- 6) 塗料が直接皮膚に付着しないよう注意し、塗装者は皮膚の露出部に保護クリームを塗布して下さい。
- 7) 引火性があり、有機溶剤やその他の有害な物質を含有する色もありますので、容器表示の注意事項をお守り下さい。
- 8) 詳細についてはSDSを参照願います。
- 9) 製品の改良により内容を変更する場合があります。

