

カナエシップケア

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

--	--	--

1. 塗料系

非塩素系塗膜はく離剤

2. 特徴

- 1) 塩素系化合物を含まないハケ塗り形の塗膜はく離剤です。
- 2) 塗膜への浸透性と膨潤作用が優れています。
- 3) 蒸発が遅いので、はく離力が長続きます。

3. 用途

FRP船用船底塗膜はく離剤

4. 使用方法

- ① 使用前に攪拌するか缶を振って均一にしてください。
- ② FRP以外のプラスチックには使用しないで下さい。
- ③ 取出し容器の材質は、鉄、ほうろう、ポリエチレン等が適当です。
- ④ 容器のキャップを取る際にガスが吹き出す事がありますので、キャップを少しゆるめ、ガスを抜いてから取り出して下さい。
- ⑤ はく離する船の下にシート+新聞紙等(又は新聞紙等)を敷いた後、被はく離物にハケで厚く塗布して下さい。
- ⑥ 塗布してから除去作業までの時間(軟化、膨潤時間)は下記を目安にしてください。
夏：1時間 春・秋：2時間 冬：3時間
- ⑦ 軟化膨潤した塗膜をスクレーパー、ブラシ等を用いて新聞紙等の上に落とし、廃棄して下さい。
※ はく離剤により軟化、膨潤した塗膜を直接
高圧水洗等で洗浄すると、海を汚染しますので絶対に避けて下さい。
- ⑧ 一回で完全に剥離しない場合には、残存塗膜に本剤を再塗布して、繰り返し同じ作業を行って下さい。
- ⑨ はく離作業後、水又はシンナー拭きにより被塗物表面の清掃を行って下さい。
清掃が不十分な場合には再塗装の障害になりますので注意して下さい。

5. 塗料性状

色	無色～淡黄色
密度 g/cm ³	0.97
臭気	溶剤臭、アンモニア臭
粘度 (Pa・s)	2.5
引火点 °C	52
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法表示	該当せず
標準塗付量	480g/m ² (ハケ塗り)
有機溶剤予防規則	第3種有機溶剤
消防法区分	第2石油類
荷姿	3.5kg 16kg

6. 使用上の注意

- 1) 取扱作業時には保護メガネ、ゴム手袋、ゴムエプロン等保護具を着用して下さい。
- 2) 密閉した室内での使用は避け、換気の良い場所で取り扱って下さい。
- 3) 本剤はゲルコートに影響を与えませんが、つや出し剤等への影響により光沢の低下が懸念されますので、ゲルコートとの境界部においてはマスキングテープ等でゲルコート面を保護して下さい。
- 4) コンクリートや床等にこぼした場合は、直ちに水で洗い流して下さい。
- 5) はく離塗膜カス、及び本品の廃棄は、産業廃棄物に該当する場合がありますので、有資格業者に委託して下さい。
- 6) 使用後は手を良く洗って下さい。
- 7) 火気の近くで作業しないで下さい。
- 8) 有害な物質を含有していますので、容器表示の注意事項をお守り下さい。
- 9) 詳細についてはSDSを参照願います。
- 10) 製品の改良により内容を変更することがあります。

