

サビロンホワイトHB

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

B3:鉛・クロムフリー塗料

1. 塗料系

アルキド樹脂系下塗り／一液形／常乾

2. 特徴

- 1) 上塗り塗料との密着性に優れ、淡彩色仕上に適しています。
- 2) 金属との密着性に優れ、透過性が少ない緻密な塗膜を作ります。
- 3) 厚膜形白色防食塗料で塗装工程の省力化に寄与します。

3. 用途

船舶内外部、一般鉄構造物

4. 塗料性状

色	ホワイト
密度 g/cm ³	1.45
引火点	22.5℃
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法に基づく表示	キシレン エチルベンゼン
有機溶剤予防規則	第2種
消防法区分	第2石油類
荷姿	20kg

5. 乾燥時間

温度		5℃	20℃	30℃
乾燥時間	指触	4時間	2時間	1時間
	半硬化	24時間	8時間	5時間
塗装間隔	最短	30時間	24時間	18時間
	最長	120日	90日	60日

6. 塗装条件

塗装方法	ハケ・ローラー	エアレススプレー
気象	温度5℃以上 湿度85%以下	
素地調整	電気サンダー・スクレーパーなどを使用して緩んだ黒皮をワイヤーブラシなどで3種ケレン程度にさびを落とし、同時に油脂やその他の異物を除去し、塗面を清掃して下さい。	
希釈シンナー	KRマリンシンナー	
希釈率	0～5 %	5～15 %
標準使用量	100 g/m ²	140 g/m ²
標準膜厚	(Wet) 55 μm (Dry) 30 μm	
標準塗装回数	2 回	

*1 標準使用量は、ロスを考慮し次のように計算しています。

ただし、この倍率は被塗物形状等によって変わりますので、経験値がある場合は修正して下さい。

ハケ塗り : 理論塗布量 × 1.2

エアレススプレー塗装 : 理論塗布量 × 1.7

*2 標準Wet膜厚は、希釈シンナーを含んでいません。

7. 適用上塗り

サンホークマリン各種

8. 使用上の注意

- 1) 使用前に十分攪拌して下さい。
- 2) 屋外の塗装では、スプレーミストの飛散に注意下さい。
- 3) 保管する場合は皮張り防止のため、空気に接触しないように密封して保管し早めに使用して下さい。
- 4) 自然発火や引火の危険性があるので、塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、すぐに焼却するか、廃棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
- 5) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- 6) その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
- 7) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 8) 製品の改良により内容を変更する場合があります。

