

KSプライマーN

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

B3:鉛・クロムフリー塗料

1. 塗料系

アルキド樹脂系下塗り／一液形／常乾

2. 特徴

- 1) 合成樹脂系の一般さび止め塗料です。
- 2) 速乾性で付着性に優れています。
- 3) JIS K 5621 2種 相当の防さび性を有しています。
- 4) ペイントシンナーも使用できます。

3. 用途

一般鉄骨類

4. 塗料性状

色	赤さび
密度 (g/ml)	1.58
引火点 (°C)	28
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法に基づく表示	キシレン エチルベンゼン
有機溶剤予防規則	第2種有機溶剤
消防法区分	第2石油類
荷姿	20 kg

* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、ロット等により若干の変動があります。

5. 乾燥時間

温度		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	1時間	20分	10分
	半硬化	7時間	3時間	2時間
塗装間隔	最短	30時間	16時間	12時間
	最長	90日	90日	90日

6. 塗装条件

塗装方法	ハケ・ローラー	エアスプレー	エアレススプレー
気象	温度5℃以上 湿度85%以下		
素地調整	ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどでさび、黒皮をできるだけ除去し、油脂、グリースなどはペイントシンナーで清掃する。		
希釈シンナー	ペイントシンナー、SVプライマーシンナー		
希釈率	0～10 %	5～20 %	5～15 %
標準使用量	100 g/m ²	140 g/m ²	
標準膜厚	(Wet) 55 μm (Dry) 30 μm		
標準塗装回数	1 回		

*1 標準使用量は、一般的な塗装ロスを考慮して、次のように計算しています。経験値がある場合は修正して下さい。

ハケ・ローラー塗装：理論塗布量(計算値) × 1.2

スプレー塗装：理論塗布量(計算値) × 1.7

*2 標準Wet膜厚は、希釈シンナーを含んでいません。

7. 適用上塗り

サンホークマリン各種
ネオカナエスーパ

8. 使用上の注意

- 1) 保管する場合は皮張り防止のため、空気に接触しないように密封して保管し早めに使用して下さい。
- 2) 自然発火や引火の危険性があるので、塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、すぐに焼却するか、廃棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
- 3) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- 4) その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
- 5) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 6) 製品の改良により内容を変更する場合があります。

