

Re;エコ UC#ST500

～ 変性エポキシ樹脂系下塗り塗料 / 1液タイプ ～

■ 有機溶剤中毒予防規則非該当

■ 特定化学物質障害予防規則非該当

■ PRTR法非該当

■ 鉛・クロムフリー塗料

■ 特徴

1) 【環境対応塗料】

従来の溶剤系塗料には無い有機則、特化則、PRTRに該当しない環境対応型塗料です。

2) 【超高防錆】

2液形変性エポキシ塗料と同等の高い防錆性を有します。

3) 【優れたサビ面適性】

特殊セラミックを含有し、塗膜下のサビの進行を抑制します。

*塗装面の浮きサビは、電動工具や手工具で3種ケレン以上の実施をご推奨します。
残存サビ上に塗装した場合、早期にサビしみ等が発生する場合があります。

4) 【超速乾性】

速乾性で塗装後の作業性が優れています。

5) 【幅広い上塗り適性】

フタル酸系～2液形ウレタン系まで幅広い上塗りに適用します。

■ 使用方法

塗装方法	ハケ・ローラー	エアスプレー	エアレススプレー
気象	温度5℃以上 湿度80%以下		
素地調整	ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどでサビや黒皮を除去する。油脂分やグリース、ほこり等の付着物や水分は完全に除去し、塗装面を清浄にする		
希釈シンナー	速乾：カナエTXFシンナー F 標準：カナエTXFシンナー N		
希釈率	0～5 %	5～10 %	0～10 %
理論塗布量	120～180 g/m ²		
標準膜厚	一般面：(Dry) 40～60 μm サビ面(3種ケレン以上)：(Dry) 80 μm以上 *2		

*1 カナエTXFシンナーは有機則、PRTR非該当です。

*2 サビ面への塗装の際は、一度に膜厚を付与するのではなく、2回に分けて塗装(1回目：ミストコート、2回目：本塗装など)する事でサビ面上での防錆効果が高まります。

■ 用途

建築機械、工作機械、農業機械、産業機械など
一般鋼材の下塗り用、車両下回りの塩害対策用

■ 適用上塗り

Re;エコ TC#ホープフル
ネオカナエマリンFE、ネオカナエスーパークイック
クリルカ#54、ウレテックス#800H等

※ビニル系塗料は避けて下さい。

■ 塗料性状

色	ブラック・ライトグレー
密度 (g/cm ³)	1.32
引火点 (℃)	25
有機溶剤中毒予防規則	非該当
消防法区分	第2石油類
荷姿	4kg、16kg

* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロット等により変動があります。

■ 乾燥時間

温度		5℃	20℃	30℃
指触乾燥		30分	15分	10分
半硬化乾燥		2時間	1時間	1時間以内
重ね塗り 乾燥時間	最短	4時間	2時間	1.5時間
	最長	7日		

*1 乾燥時間は目安であり、性能を保証するものではありません。
膜厚、湿度などの塗装・乾燥条件によって変動があります。

*2 重ね塗り前の塗装面に層間付着性阻害物の付着やフォーキングが確認される場合は、それらの除去だけでなく充分な目荒らしを行ってください。

*3 重ね塗り乾燥時間の最長を超える場合は、層間付着性を確保する観点から、必ずサンドバーなどで目荒らしを行ってください。

■ 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 塗料を使用する前には十分に攪拌し、均一にしてからご使用ください。
- 塗料を取り扱う際には、必ず保護具を着用し皮膚や目に接触しない様にしてください。
- 塗装は換気の良い場所で行ってください。
- 塗装する際には、火気や静電気の発生源となるものを避けてください。
- 熱/火花/炎/高温のもの様の着火源から遠ざけてください。
- 保管する場合は、空気に接触しないように容器を密封してください。
- 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まない様にしてください。
- 飲み込んだ場合、口を多量の水ですすいだ後、医師に連絡してください。
- 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当を受けてください。
- 眼に入った場合、多量の水で十分に洗い流した後、直ぐに医師の診断を受けてください。
- 塗装前に塗装対象の材質に合わせた下地処理を行ってください。
- 塗料を塗る際には、薄く均等に塗布しムラの無いようにしてください。
- 塗料の乾燥時間や硬化時間を守ってください。
- 降雨、降雪のおそれがある場合、強風時は塗装を避けてください。
- 自然発火や引火の危険性があるので、塗料が付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、廃棄するまで必ず水に浸けておいてください。
- 使用期限の切れた塗料は使用しないでください。
- 容器に記載の注意事項を守ってください。
- 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 製品の改良により内容を変更する場合があります。



カナエ塗料株式会社

<http://www.kanaepaint.co.jp>

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-6-13
TEL (06) 6961-2263 FAX (06) 6963-0085