

Re;エコ TC#ホープフル

～ 特殊変性アルキド樹脂系上塗り塗料 / 1液タイプ ～

- 有機溶剤中毒予防規則非該当 ■ 特定化学物質障害予防規則非該当 ■ 非トルエン・キシレン塗料
■ 鉛・クロムフリー塗料 ■ PRTR法非該当 ■ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (K07083)

■ 特徴

1) 【環境対応塗料】

従来の溶剤系塗料には無い有機則、特化則、PRTRに該当しない環境対応型塗料です。

2) 【美しい外観】

肉もち感があり、光沢感のある外観に仕上がります。

3) 【良好な作業性】

強溶剤の塗料と同等の作業性がある塗料です。

4) 【調色対応可能】

お客様のご要望に合わせた色・艶の調整が可能です。

■ 使用方法

塗装方法	ハケ・ローラー	エアスプレー	エアレススプレー
気象	温度5℃以上 湿度80%以下		
素地調整	塗装面に付着しているダスト、ほこり、油脂分、グリース、水分などの異物は完全に除去し清浄にする		
希釈シンナー	速乾：カナエTXFシンナー F 標準：カナエTXFシンナー N		
希釈率	5～10%	25～35%	10～20%
理論塗布量	64～90 g/m ²		
標準膜厚	(Dry) 25～35 μm		
標準塗装回数	1回		

* カナエTXFシンナーは有機則、PRTR非該当です。

■ 用途

重車両、建設機械及び資材、農機具、ドラム缶、居室内外などの金属面への上塗り

■ 適用下塗り

Re;エコUCシリーズ各種
SVプライマー各種
MTプライマー

■ 塗料性状

色	各色
密度 (g/cm ³)	1.31
引火点 (℃)	26.5
有機溶剤予防規則	非該当
消防法区分	第2石油類
荷姿	4kg、16kg

* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロット等により変動があります。

■ 乾燥時間

温度	5℃	20℃	30℃
指触乾燥	45分	30分	20分
半硬化乾燥	80分	60分	45分
重ね塗り乾燥	48時間	24時間	16時間

* 乾燥時間は目安であり、性能を保証するものではありません。
膜厚、湿度などの塗装・乾燥条件によって変動があります。

■ 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 塗料を使用する前には十分に攪拌し、均一にしてからご使用ください。
- 塗料を取り扱う際には、必ず保護具を着用し皮膚や目に接触しない様にしてください。
- 塗装は換気の良い場所で行ってください。
- 塗装する際には、火気や静電気の発生源となるものを避けてください。
- 熱/火花/炎/高温のもの様着火源から遠ざけてください。
- 保管する場合は、空気に接触しないように容器を密封してください。
- 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まない様にしてください。
- 飲み込んだ場合、口を多量の水ですすいだ後、医師に連絡してください。
- 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当を受けてください。
- 眼に入った場合、多量の水で十分に洗い流した後、直ぐに医師の診断を受けてください。
- 塗装前に塗装対象の材質に合わせた下地処理を行ってください。
- 塗料を塗る際には、薄く均等に塗布しムラの無いようにしてください。
- 塗料の乾燥時間や硬化時間を守ってください。
- 降雨、降雪のおそれがある場合、強風時は塗装を避けてください。
- 自然発火や引火の危険性があるので、塗料が付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、廃棄するまで必ず水に浸けておいてください。
- 使用期限の切れた塗料は使用しないでください。
- 容器に記載の注意事項を守ってください。
- 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 製品の改良により内容を変更する場合があります。

