

ネオカナエ スーパー F4

■JIS K 5572 2種 (フタル酸樹脂エナメル)

■ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

※色によってはJIS表示対象外のものがあります。

環境配慮適合性表示 ((社) 日本塗料工業会の分類による)

B1: 弱溶剤塗料

B3: 鉛・クロムフリー塗料

B4: ホルムアルデヒド放散量低減塗料

1. 塗料系

アルキド樹脂系上塗り／一液形／常乾

2. 特徴

- 1) 隠ぺい力が高く、肉持ちの良い高級感のある外観が得られます。
- 2) スプレーだけでなくハケ塗り性も良好です。
- 3) 強制乾燥も可能です。
- 4) エチルベンゼンを微量含有していますが、特定化学物質障害予防規則は適用されません。
- 5) シックハウス症候群の原因物質の1つであるホルムアルデヒドの放散量が少ない塗料です。

3. 用途

重車両、重電機器、建設用機械、鋼製建具、
農機具類、ドラム缶などの鉄部材

4. 塗料性状

色	各色
密度 (g/cm ³)	1.16 (ホワイト)
引火点 (°C)	36.0
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法に基づく表示	キシレン エチルベンゼン
有機溶剤予防規則	第3種有機溶剤
消防法区分	第2石油類
荷姿	16kg、4kg、1kg

* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロット等により若干の変動があります。

5. 乾燥時間

温度		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	40分	30分	20分
	半硬化	10時間	2.5時間	2時間
塗装間隔	最短	24時間	16時間	8時間
	最長	-	-	-

6. 塗装条件

塗装方法	ハケ	エアスプレー	エアレススプレー
気象	温度5℃以上 湿度85%以下		
素地調整	ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどでさび、黒皮をできるだけ除去し、油脂、グリースなどはペイントシンナーで清掃する。		
希釈シンナー	ネオカナエシンナー		
希釈率	5～10 %	10～20 %	10～20 %
標準使用量	100 g/m ²	140 g/m ²	
標準膜厚	(Wet) 70 μm (Dry) 30 μm		
標準塗装回数	2 回		

*1 標準使用量は、一般的な塗装ロスを考慮して、次のように計算しています。経験値がある場合は修正して下さい。

ハケ・ローラー塗装：理論塗布量(計算値) × 1.2

スプレー塗装：理論塗布量(計算値) × 1.7

*2 標準Wet膜厚は、希釈シンナーを含んでいません。

7. 適用下塗り

サビロンムエン
エコパワーDRプライマー
MTプライマー
SVプライマー各種

8. 使用上の注意

- 1) 保管する場合は皮張り防止のため、空気に接触しないように密封して保管し早めに使用して下さい。
- 2) 自然発火や引火の危険性があるので、塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、すぐに焼却するか、廃棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
- 3) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- 4) その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
- 5) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 6) 製品の改良により内容を変更する場合があります。

