

ネオカナエパネルコート F4

■JIS K 5572 3種 (フタル酸樹脂エナメル)

■ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

※色によってはJIS表示対象外のものがあります。

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

B3:鉛・クロムフリー塗料

B4:ホルムアルデヒド放散量低減塗料

1. 塗料系

ウレタン変性アルキド樹脂系上塗り／一液形／常乾

2. 特徴

- 1) 耐ブロッキング性に優れています
- 2) 耐水性・耐湿性が良好です。
- 3) 密着性が優れています。
- 4) 耐溶剤性が良好です。

3. 用途

リースパネル、建設機械及び資材など
(居室内使用可)

4. 塗料性状

色	ホワイト、淡彩色
密度 (g/cm ³)	1.19(ホワイト)
引火点 (°C)	12.5
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法に 基づく表示	トルエン、キシレン エチルベンゼン
有機溶剤予防規則	第2種有機溶剤
消防法区分	第1石油類
荷姿	16 kg

* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロット等により若干の変動があります。

5. 乾燥時間

温度		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	10分	5分	5分
	半硬化	1時間	30分	30分
塗装間隔	最短	24時間	16時間	16時間
	最長	-	-	-

6. 塗装条件

塗装方法	ハケ	エアスプレー	エアレススプレー
気象	温度5℃以上 湿度85%以下		
素地調整	ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどでさび、黒皮をできるだけ除去し、油脂、グリースなどはペイントシンナーで清掃する。		
希釈シンナー	リルカ#54シンナー		
希釈率	0～10 %	30～40 %	
標準使用量	110 g/m ²	150 g/m ²	
標準膜厚	(Wet) 75 μm (Dry) 30 μm		
標準塗装回数	1 回		

*1 標準使用量は一般的な塗装ロスを考慮して、次のように計算しています。経験値がある場合は修正して下さい。

ハケ塗り : 理論塗布量 × 1.2

エアレススプレー塗装 : 理論塗布量 × 1.7

*2 標準Wet膜厚は、希釈シンナーを含んでいません。

7. 適用下塗り

SVプライマー各種

リルカ#91プライマーS

8. 使用上の注意

- 1) 保管する場合は皮張り防止のため、空気に接触しない様に密封して保管し早めにご使用下さい。
- 2) 自然発火や引火の危険性があるので、塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、すぐに焼却するか廃棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
- 3) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- 4) その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
- 5) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 6) 製品の改良により内容を変更する場合があります。

