

【水性】2液形ポリウレタン樹脂系上塗り塗料

ALQUA UT ファイン

環境配慮適合表示 A1: 水系塗料 (W3)



■ 塗料系統

水性ポリウレタン樹脂系上塗り／二液形／常乾

■ 塗料特性

- 1) 高い隠蔽性により塗装回数を減らせます。
- 2) 従来の溶剤系と変わらない仕上がり外観が得られます
- 3) 高い耐候性を有し、長期間にわたって外観を保ちます。
- 4) 耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
- 5) 水単独で希釈できます。

■ 推奨用途

建機、重機、車両シャーン、金属製品一般の上塗り

■ 混合比および希釈方法

主剤: 硬化剤 100:20 (重量比)

希釈は水道水を用いて5%～10%の希釈で使用して下さい。

■ m²当たりの使用量(目安)

乾燥膜厚 30 μm の場合

刷毛・ローラーの場合	104	g/m ²
エアスプレーの場合	150	g/m ²

■ 色

各色 (指定色等は、当社までお問合せ下さい。)

■ 荷姿

主剤: 4Kg(セット)、18Kg(セット)

■ 推奨塗装仕様

工 程		製 品 名	塗装膜厚	塗装回数	塗装間隔(20℃)	希釈剤および比率
下 地 処 理	ブラスト処理(SIS Sa2 1/2以上)、または、ミルスケール(黒皮)・赤錆などの腐食や脆弱な旧塗膜は、パワーツールで研掃(SIS St3)する。研削材や粉塵は、エアブローで除去、油脂・グリースなどは、ペイントシンナーで清掃して、必要に応じて適切な下塗り(ジンクリッチペイント等)を塗装する。					
	下塗り	ALQUA EP アンダーコート	30 μm	1 回	最短 18 時間 最長 30 日	水道水 0 ～ 20 %程度
塗 装	上塗り	ALQUA UT ファイン	30 μm	1 回		水道水 0 ～ 10 %程度

■ 使用上の注意

- 1) 使用前に十分攪拌してください。
- 2) 希釈に使用する水は、水道水あるいは飲用可能な水を使用して下さい。(工業用水は使用不可)
- 3) 水性塗料ですので、シンナーの添加はしないで下さい。
- 4) 主剤と硬化剤は指定された混合比で調合して下さい。
- 5) 主剤と硬化剤を調合したものは反応が進行しますのでポットライフ内で使い切るようにして下さい。また、ポットライフを過ぎたものは使用しないで下さい。
- 6) 廃塗料および洗浄等で発生した廃液は産業廃棄物です。適正な方法で処理して下さい。



当製品を安全にお取り扱いいただくために製品説明書、安全データシート(SDS)、製品に貼付の警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。

■ 塗膜乾燥性

塗装環境の温度		10℃	20℃	30℃
乾燥時間	指 触	1時間	45分	30分
	半硬化	2時間	1.5時間	1時間
塗装間隔	最 短	24時間	18時間	14時間
可使時間 (ポットライフ)		8時間	6時間	3時間

*) 目安として参照ください。湿度や風により変化します。

■ 推奨の下塗り塗料

〈下塗り〉 ALQUA HPG#200

ALQUA MA コート

(その他塗料の適合性は、当社までお問合せ下さい。)

■ 適用法令

	主 剤	硬化剤
労働安全衛生法(特定化学物質)	該当しない	該当しない
労働安全衛生法(有機溶剤中毒規則)	該当しない	該当しない
消防法	非危険物	第四類第二石油類
毒物及び劇物取締法	該当しない	該当しない